

KERAFIX® Flexpan 200 SP

Klassifizierung E (normalentflammbar) gemäß DIN EN 13501-1

Europäische technische Zulassung ETA-12/0152

Produktbeschreibung

KERAFIX® Flexpan 200 SP ist ein flexibles, intumeszierendes Material auf Blähgraphitbasis, das unter Temperatureinwirkung mit Druck aufschäumt. Das Material eignet sich besonders für Konstruktionen mit nachträglicher Pulverbeschichtung.

Einsatzbereiche

- Feuerschutztüren aus Stahl oder Aluminium
- Konstruktionen mit nachträglicher Pulverlackierung
- Zargen, Türblätter
- Im Trockenbau: Trennwandkonstruktionen und Doppelböden

Technische Daten

Zusammensetzung:	Halogenfreier, aufschäumender Baustoff auf Blähgraphitbasis
Materialstruktur:	Flexibles Rollenmaterial
Rohdichte [kg/m ³]:	Ca. 1200 [± 10 %] bei 0,9 mm]
Reaktionsbeginn [°C]:	Ab ca. 220
Aufschäumfaktor [x-fach]:	7 bis 20-fach (450 °C; 30 Min; ohne Auflast)
Wirkungsrichtung:	Dreidimensional
Entstehender Blähkörper:	Weiche, zusammenhängende Masse
Blähdruck [N/mm ²]:	Mindestens 0,3



Ausführungsvarianten

KERAFIX® Flexpan 200 SP ohne zusätzliche Kaschierung

Variante SK:	Einseitig selbstklebend
Variante DF:	Einseitig kaschiert mit PVC-Folie in verschiedenen Farben

Weitere Ausführungsvarianten auf Anfrage.

Standardfarben für Deckfolien und Ummantelungen: rot, schwarz und weiß, weitere Farben auf Anfrage. Alle Varianten, ob Zuschnitte oder Formteile (gemäß DIN 7715-5) können, mit verschiedensten Selbstklebebandern versehen werden.

Lieferformen

Standardlängen:	25000 mm und 50000 mm
Breiten:	Bis 320 mm
Dicken:	1,5 mm und 2,0 mm (Sonderdicken sind auf Anfrage erhältlich)

Sonderformate sind auf Anfrage erhältlich. Das Produkt wird nach der Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-1 gefertigt. Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt!

Hinweis

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Klebverbindungen sind gemäß DIN 2304 qualifiziert auszuführen.